

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

Порядок выполнения работ

Грунт не разбавляя наносят кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. После применения инструмент промыть водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Допускается 5-кратное замораживание при температуре не ниже -40°C общей продолжительностью не более 2-х недель. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.