

Инструкция MAXIFLEX

Подготовка к проведению работ

- 1 Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 и обладать достаточной несущей способностью.
- 2 При проведении работ в системе «теплый пол» рекомендуется отключить нагрев не менее чем за 2 суток до начала работ. Включение «теплого пола» возможно через 7 суток.
- 3 **ВНИМАНИЕ!** При проведении работ на цоколе, в особенности в местах, сопряженных с отмысткой или землей (хозяйственных), основание перед приклеиванием плитки необходимо обработать гидроизоляционным составом из линейки Bergauf.Bergauf HYDROSTOP – цементная гидроизоляция обмазочного типа: наносится на увлажненное основание в 1–3 слоя, суммарная толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 1–5 мм. При устройстве многослойного покрытия каждый последующий слой наносится после затвердевания предыдущего (через 24 часа). Дальнейшие работы (облицовка плиткой) осуществляются через 48 часов после нанесения последнего слоя гидроизоляции.

Bergauf HYDRO FILLER – проникающая гидроизоляция для бетонных конструкций: наносится кистью, валиком или при помощи пневмораспылителя на увлажненное основание. Нанесение второго и последующих слоев необходимо производить на уже затвердевший, но не высохший предыдущий слой, через 2–4 часа после нанесения предыдущего слоя. В течение минимум 7 суток после нанесения необходимо обеспечить постоянное увлажнение обработанной поверхности, защищать поверхность от прямых солнечных лучей, дождя, мороза и механических повреждений. Дальнейшие работы (облицовка плиткой) осуществляются через 14 суток после нанесения последнего слоя гидроизоляции, с предварительным удалением с обработанной поверхности механическим способом рыхлых составляющих нанесенного материала и обильного промывания поверхности водой.

Bergauf HYDRO-TEC MEMBRANE – готовая эластичная акриловая гидроизоляция: наносится кистью или валиком на прогрунтованное сухое основание, суммарная толщина гидроизоляционного слоя должна составлять 1–1,5 мм. Дальнейшие работы (облицовка плиткой) осуществляются через 24 часа после нанесения последнего слоя гидроизоляции.

- 4 Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.
- 5 В случае необходимости произвести выравнивание поверхности. Для неровностей до 10 мм – рекомендуется использовать клей Bergauf MAXIFLEX для заделки локальных неровностей не менее чем за 1 сутки до приклеивания плитки.

Для неровностей более 10 мм – рекомендуется использовать соответствующий материал по назначению из линейки Bergauf.

- 6 Применение MAXIFLEX для по критическим (гипсовые и отшлифованные ангидридные основания, ячеистый бетон и железобетон моложе 6 месяцев, кроме металлических и стеклянных поверхностей) или деформирующимся (АЦЛ, ДСП, ЦСП, гипсокартон, дерево, фанера) основаниям возможно при условии использования в качестве промежуточного слоя перед облицовкой

штучными материалами готовой гидроизоляционной мастики HYDRO-TEC MEMBRANE, при этом минимальная толщина гипсовых или ангидридных оснований должна быть не менее 10 мм, влажность – не более 1%.; толщина листовых материалов должна быть не менее 10 мм с креплением к несущему основанию с коэффициентом расхода крепежа 1,5.

7 Подготовленное основание перед укладкой плитки или нанесением гидроизоляционного слоя необходимо обработать грунтовкой Bergauf согласно данным из таблицы. (Bergauf BETON KONTAKT перед нанесением гидроизоляционного слоя не используется):

Тип основания/ Тип грунтовки	PRIMAGRUNT	TIEFGRUNT	AQUA GRUNT	ADHESIVE CONTACT, 25 кг
Ячеистый блок, газоблок		2 раза	1:3 (2 раза)	
ГКЛ, ГВЛ, гипсовые основания*		2 раза	(1:2)	
Цементная штукатурка	+	+	(1:3)	
Бетон, железобетон старше 6 мес.	+	+	(1:3)	+
Старая керамическая плитка, гладкий бетон				+
Цементная гидроизоляция	+	+	(1:3)	

*при условии подготовки основания в соответствии с п.6 блока подготовка к проведению работ.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие последствия: уменьшение открытого времени и низкая прочность сцепления плитки с основанием.

Приготовление раствора

1 Для приготовления раствора использовать чистые емкости и инструменты. Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

2 Затворить смесь водой (от +5 до +25 °С) в пропорции (сухую смесь добавляют в воду постепенно): на 1 кг смеси – 0,26–0,28 л воды

на 25 кг смеси – 6,5 –7 л воды.

3 Перемешать до получения однородной массы (перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов – от 400 до 800 в минуту).

4 Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.

5 Повторно перемешать.

Порядок проведения работ

1 Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

- 2 Использовать подготовленный раствор необходимо в течение 3 часов с момента замешивания.
- 3 Наносить приготовленную смесь ровной гранью шпателя на основание. Клей необходимо наносить на такую площадь, которая может быть облицована в течение следующих 30 минут.
- 4 Плитку запрещается смачивать! В случае запыления плитки следует обработать ее поверхность слегка влажной тряпкой. Наличие ангоба на тыльной стороне плитки не допускается.
- 5 Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем.
- 6 Выбор шпателя зависит от размера плитки: для плитки со стороной до 30 см размер зубца шпателя – 4-6 мм;

для плитки со стороной до 60 см размер зубца шпателя – 6–8 мм;

для плитки со стороной от 60 см и более размер зубца шпателя – 8–12 мм
- 7 Для наилучшего сцепления клея с плиткой рекомендуется нанести адгезионный сплошной тонкий (до 0,5 мм) слой клея Bergauf MAXIFLEX на контактную сторону плитки. Также рекомендуется использование дополнительного крепежа. При работе с плитами большого размера, маловпитывающей плиткой или природным камнем необходимо дополнительно наносить клей на тыльную сторону плитки и также разравнивать зубчатым шпателем.
- 8 Плитку прислонить к поверхности с нанесенной смесью и надавить с небольшим усилием, таким образом, чтобы площадь адгезионного контакта после прижатия плитки была не менее 65% на стенах и 80% на полах. Для наилучшего распределения смеси под плиткой рекомендуется использовать виброприсоски для укладки плитки.
- 9 Расположить плитку так, чтобы зазор с другими плитками составлял не менее 1 мм. Шов между плитками может быть заполнен клеем не более чем наполовину. Требуемую ширину швов между плитками определить исходя из размера плитки, эксплуатационных и эстетических особенностей.
- 10 Убрать излишки клея с поверхности плитки с помощью влажной губки до его высыхания. После высыхания излишки клея можно убрать только механическим способом.
- 11 Затирка швов допускается через 8 часов³ после крепления плитки для вертикальных поверхностей и через 24 часа для горизонтальных поверхностей. Для заполнения швов рекомендуется использовать затирки Bergauf KITT или ELAST PREMIUM, ELAST POLYMER.
- 12 При укладке плитки в ванной или бассейне, а также начало эксплуатации «теплый пол» в режиме нагрева рекомендуется не ранее чем через 7 суток после окончания облицовочных работ – для ванной, 28 суток – для бассейна.
- 13 Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси.

Хранение

Клеевые смеси следует хранить в упаковке изготовителя, в условиях обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида на открытых и

закрытых специализированных, универсальных и смешанных складах готовой продукции, а также открытых складских площадках под навесами.

Продукт не является опасным по ГОСТ Р 57478-2017.

Срок годности

Изготовитель гарантирует соответствие клеевой смеси требованиям ГОСТ Р 56387 и возможность её применения по назначению в течение установленного срока её хранения при соблюдении правил её транспортирования и хранения при поставке в упаковке на момент поставки.

Срок хранения упакованных клеевых смесей должен составлять не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Транспортировка

Упакованные клеевые смеси перевозят в транспортной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией изготовителя. При транспортировании клеевых смесей должны быть приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.